

## CK-7012 Folienkleber

### Technisches Merkblatt (1/2)

**CK-7012 Folienkleber** ist eine lösungsmittelfreie, fugenfüllende, universell einsetzbare Montage-Klebe-Dichtmasse mit besonders hoher Anfangshaftung und elastischer Klebe-Dichtfuge.

Dieser Kleber wird für verschiedene Anwendungen im Bauhandwerk sowie bei verschiedenen Anwendungen im Montagebereich und diversen Industriebereichen von Fachbetrieben eingesetzt.

**CK-7012 Folienkleber** zeigt an verschiedenen Holz- und Bauwerkstoffen, Keramik, Metallen, Duro-, Thermoplasten sowie Polyolefin-Folien eine ausgezeichnete Haftungswirkung.

**CK-7012 Folienkleber** wird zur dauerelastischen, **winddichten Fugen-, Bauteilanschlussverklebung / Abdichtung von Dampfsperren und Dampfbremsen im Trockenausbau** (ausgenommen Schwimmbadbereich) / Fensterfugenbändern an Rahmenprofilen und Fenster- und Türleibungen entsprechend der RAL-Montage sowie der Energieeinsparverordnung EnEV 2009, eingesetzt.

Dieser Kleber erreicht schnelle Funktionsfestigkeiten der geklebten Folienbänder und kann ohne zusätzliche mechanische Fixierung für Fugen und Anschlüsse bei Neu- und Renovierungsbaumaßnahmen gemäß der DIN 4108-7 (2001-08) eingesetzt werden, und weist eine gute Frühregenfestigkeit auf.

**CK-7012 Folienkleber** ist thixotrop (kein Abtropfen), ist bis -30°C einfrüerbeständig, bis -5°C Bauwerkstoff- und Umgebungstemperatur verarbeitungsfähig und besitzt im ausgehärteten Zustand dauerelastische und feuchtigkeitsresistente Eigenschaften.

### Technische Daten:

BASIS	modifizierte Acrylat-Polymerdispersionen		
FARBE	des ausgehärteten Films (500µm)	ca.	RAL 6019-6027 weißgrün-lichtgrün
FILMEIGENSCHAFT	des ausgehärteten Films		dauerelastisch
VISKOSITÄT	bei +20°C		mittelviskos-pastös
DICHTE	nach EN 542 bei +20°C	ca.	1,40 g/cm <sup>3</sup>
AUSHÄRTEZEIT	je nach Saugfähigkeit der Materialien und Raupendicke	ab	1 d
MINDESTVERARBEITUNGS- TEMPERATUR		ab	-5 °C

**Verarbeitungshinweise:** **CK-7012 Folienkleber** wird als 4 bis 6mm dicke Raupe auf das trockene staub- und fettfreie Folienband oder den trockenen und staubfreien Bauwerkstoff, wie Trockenausbauplatten, Putz, Beton und Estrich (möglich auch auf leicht feuchten, -staubigen, saugfähigen Untergründen - siehe Technische Information) aufgetragen.

Anschließend werden die Folienbänder innerhalb der Nassphase der Kleberaupe gefügt und durch leichtes Andrücken fixiert. Die Aushärtezeit (Trocknungsprozess) variiert hinsichtlich der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.

\* **CK-7012 Folienkleber** ist nicht selbstklebend, einer der Material untergründe muss saugfähig sein – KlebeDichtmasse ist nicht(!) für das Kontaktklebeverfahren geeignet.



## CK-7012 Folienkleber

### Technisches Merkblatt (2/2)

<b>Verarbeitungshinweise:</b>	<b>* Mindestanwendungstemperaturen:</b>		
	Bauwerkstoffe und Umgebung:	ab	-5°C
	Klebstoff:	ab	+5°C

Nach vollständiger Aushärtung besitzt der Kleber eine hohe Dauerklebkraft.

**Auftragsmenge: Raupen, ca. Ø 4-6 mm**

DURCHHÄRTEZEITEN können nur durch eigene Versuche genau ermittelt werden, da sie von Material, Temperatur, Auftragsmenge, Feuchtigkeit u. a. Kriterien stark beeinflusst werden. Vom Verarbeiter sollten zu den angegebenen Richtwerten entsprechende Sicherheitszuschläge vorgesehen werden.

**Reinigung:** Die Reinigung von nicht ausgehärtetem Kleber erfolgt mit Wasser.

**Lagerung:** Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate; im Laufe der Lagerzeit steigt die Viskosität an.

**Gebindegröße:** 600ml (840g) Alu/PE-Schlauchbeutel, VE 20 Beutel/Karton;  
Ausbeute: bei Ø 4-6 mm-Raupen ~24lfm/Beutel.  
Auf Anfrage stehen andere Gebindegrößen zur Auswahl.

**Kennzeichnung:** **CK-7012 Folienkleber** ist **nicht kennzeichnungspflichtig** im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).

**Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG.**

*Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.*

**Diese Unterlage ersetzt frühere Ausgaben**

**compane®** Bauhandelsgesellschaft mbH  
Wiesenstraße 27  
D-03205 Calau OT Kalkwitz



Büro Kalkwitz  
Telefon: +49 (0) 3541 – 87 18 79  
Telefax: +49 (0) 3541 – 87 18 65  
Internet: [www.compane.de](http://www.compane.de)

Büro Thiersheim  
Telefon: +49 (0) 9233 – 77 52 77  
Telefax: +49 (0) 9233 – 77 52 78  
E-Mail: [info@compane.de](mailto:info@compane.de)